



## Contop S 105 - 2

1.  
Efter at stien er fejlet og vasket, rengøres overfladen med et afrensningsmiddel.  
(F. eks. DC10, som lagerføres.)

Herefter kan der evt. foretages en fræsning af overfladen, for til sidst at afrense grundigt med højtryksrensere.



2.  
**Contop S 105-2** skal lægges vådt i vådt. Det vil sige, overfladen skal være fugtig, men der må ikke stå blank vand i overfladen.  
Straks efter sammenblandingen hældes Contop S 105-2 ud på overfladen og fordeles i et jævnt lag med en lang glitteske. Der anbefales en lagtykkelse på 3 - 8 mm.



3.  
Det er vigtigt at få Contop S 105-2 fordelt så jævnt som muligt, inden man færdiggør overfladen, ved at pigrulle denne.  
Pigrullens funktion er at punktere luftbobler i overfladen og efterlade overfladen hel, - plan og tæt.

**KEM-TEK**

OVERFLADETEKNIK

Ærøvej 5 8800 Viborg.  
Tlf. 86 60 18 99 Faxl:86 60 34 88

# Hurtighærdende specialmørtel



**KEM-TEK**

Overfladeteknik Aps.  
Ærøvej 5 - 8800 Viborg  
Tlf. 86601899 - Fax. 86603488

## Hvem er vi

### **Kem-Tek Overfladeteknik ApS - specialisten når det gælder overfladeteknik.**

Kem-Tek er repræsenteret i hele landet med et specielt sortiment af produkter til færdiggørelse, udhærdning og beskyttelse af alle overflader i byggerier hvor der stilles høje krav til styrke og modstandsdygtighed overfor såvel mekaniske som kemiske påvirkninger.

Kem-Tek har specialiseret sig i overfladebehandling indenfor landbrug,-industri,-institutioner,-nybyggeri og- renoveringer hvorsomhelst syrefaste, skridsikre, slidstærke og rengøringsvenlige gulv- og vægflader er ønskede.

Kem-Tek har landsdækkende forhandling af kemisk-tekniske rens- og plejemidler til, affedtning - afkalkning - desinfektion samt personlig hygiejne og sikkerhed.

Har De spørgsmål, så kontakt straks Deres lokale forhandler som de finder på [www.kemtek.dk](http://www.kemtek.dk), eller kontakt kontoret - så vil vi sørge for, at De bliver kontaktet af den lokale forhandler.

#### **KEM-TEK Overfladeteknik ApS**

**Ærøvej 5**

**8800 Viborg**

**Telefon 86 60 18 99, Telefax 86 60 34 88**

**E-mail: [salg@kemtek.dk](mailto:salg@kemtek.dk) [www.kem-tek.dk](http://www.kem-tek.dk)**

## CONTEC MØRTEL

**Contec Mørtel** er en tørblandet cementbaseret mørtel. Mørtelen kan efter iblanding af vand, tilsættes forskelligt tilslagsmateriale, så som kvarts og granit, afhængig af om man ønsker en glat eller ru overflade.

**Contec Mørtel** er hurtighærdende med en afbindingstid på ca. 1 time, og opnår en trykstyrke på ca. 15 M.N. allerede efter 5 timer, og en slutstyrke på over 100 M.N. Almindelig beton har til sammenligning en trykstyrke på ca. 20 M.N.

**Contec Mørtel** er endvidere svindkompenseret, hvilket bl.a. betyder at den kan udlægges i meget tynde lag, ned til ca. 2 mm.

**Contec Mørtel** er, på grund af sin meget kompakte struktur, vand- og syrefast.

### ANVENDELSE :

**Farestier** : FARESTIER - enten som slidlag på ny beton, eller hvis beton'en efter nogle år's brug er blevet ru, så kan man nemt lægge et nyt tyndt slidlag, ovenpå den gamle beton. NB: Ru beton i farestier medfører ofte ledbetændelse hos smågrise.

**Spalter** : SPALTER omkring foderautomater bliver ofte tæret, og her kan der nemt repareres med CONTEC MØRTEL.

**Foderbord** : FODERBORDE bliver med tiden ru og ujævne, og her kan man bruge en mørtel blandet med granit, til de største ujævnheder, hvorefter man lægger et tyndt lag flydemørtel, i en passende bredde hele vejen hen ad foderbordet. Hele reparationen kan udføres imellem to malkninger, så fodertiderne ikke forstyrres. Overfladen bliver meget glat, og dermed nem at feje og holde ren.

**Kobåse** : KOBÅSE - her kan opstå huller p.g. a. mælkespild, eller blot almindelig slitage. Der repareres med en mørtel iblandet kvarts, som giver mørtelen en let ru og skridsikker overflade.