



CONCEM

POLYMERCEMENTMALING

PRODUKT

CONCEM cementmaling er en polymermodificeret, cementbaseret facademaling der leveres i pulverform til anvendelse på alle hårde overflader af beton, letbeton, tegl, puds etc. CONCEM kan anvendes såvel på udvendige som indvendige overflader. CONCEM pulver indeholder en blanding af hvid cement, farvestoffer, udvalgte polymerer samt en gruppe af additiver der sikre unikke egenskaber.

CONCEM bliver ved blanding med vand til en tyndtflydende tixotrop cementmaling med god indre sammenhæng samt en tæt mikrostruktur og høj dækkesevne i forhold til traditionelle cementbaserede malinger.




TEKNISKE EGENSKABER

CONCEM er efter fuld afhærdning en vandafvisende murfarve uden afsmitning der ikke lukker overfladen og derfor tillader muren at ånde således at fugt fra den bagved liggende konstruktion kan fordampe. Dette er en stor fordel ved porøse og fugtige underlag af puds eller murværk. CONCEM er vejrbestandig, vaskbar og har en stor modstandsdygtighed imod mekaniske påvirkninger. CONCEM farver er lysægte men som andre cementbaserede produkter vil farvenuancer og patinering kunne forekomme i begrænset omfang.



ARBEJDETS UDFØRELSE

CONCEM anvendes som facademaling der påføres bedst med kalkkost eller stor pensel. Påføring med malerulle af produktet er muligt på underlag der ikke suger for kraftigt. Der skal altid stryges i den våde maling således at der ikke stryges tilbage på overflader der er delvist tørre. Normalt vil en strygning med CONCEM kunne dække på flader, hvor der ikke skal skiftes farve, medens der er behov for 2 strygninger ved farveskift. Det første lag CONCEM skal være helt tørt før påføring af det andet lag CONCEM kan påbegyndes.



UNDERLAG

CONCEM kan påføres overflader der er rene og stærke uden støv, løse partikler eller puds- / malingslag der kan afskalle. Normalt vil en kraftig børstning eller afskylning af væggen før påføringen af CONCEM malingen være tilstrækkeligt til at opnå en tilfredsstillende vedhæftning af malingen. Der kan imidlertid være behov for kraftig mekanisk bearbejdning eller sand- / vandblæsning i visse tilfælde. Det anbefales at påføre CONCEM på underlag af ensartet tørhed / fugtighed for at opnå en ensartet farve. Meget fugtige underlag bør udtørres før påføringen af CONCEM da der ellers vil opstå kraftige farveforskelle efter afhærdningen. Overflader behandlet med kalk eller plastmaling skal normalt renses helt af før der kan opnås vedhæftning af CONCEM. Overflader som er jordslåede eller algebelagte skal afvaskes grundigt med klorin eller algefjerner som kosteres ind og afskylles med vand indtil overfladen er helt ren.

FORBRUG

Forbruget af CONCEM er 0,2-0,3 kg/m² svarende til en dækkeevne på 3-5 m² per liter afhængig af struktur og sugsevne.

FARVER

CONCEM leveres i følgende farver:
Hvid, gul, grå.

Special farver kan leveres i form af farveposer, der tilsættes hvid concem, ved blandingen på stedet.

CONCEM

Den stærke cementmaling