

# Arbejdsvejledning

# CONTOP S 105-2

INDUSTRIGULVE  
Produkt Nr. 03.02

## ARBEJDSVEJLEDNING FLYDEMØRTEL CONTOP S-105-2.

**PRODUKTBEKRIVELSE :** Flydemørtel Contop S-105-2 er et svindkompenserende cementbaseret produkt, specielt udviklet til at fungere som et tyndt slidlag med en meget høj styrke. Højere end andre traditionelle cementbaserede produkter. Overfladen bliver pore- og vandtæt.

**ANVENDELSES-OMRÅDE :** Flydemørtel Contop S-105-2 anvendes til foderborde, gangarealer, slagtesvinstier, farestier, udleveringsrum og på ramper. ( udendørs ).

**ARBEJDSREDSKABER :** Tvangsblender ( min. 100 L ) eller boremaskine ( min. 700 Watt ).

Trillebøre.

Murerbalje.

Murske.

Blød kost eller børste.

Blandepisker ( kun ved brug af boremaskine ).

Lavindikator.

Pigrulle.

Varmekanon eller 10 kWh's elvarmeblæser.

( lagerføres )



**BESKYTTELSES-UDSTYR :** Støvmaske P2 filter.  
( lagerføres )



**BLANDINGSFORHOLD :** 25 kg Flydemørtel Contop S-105-2 tilsættes 3,20 - 3,50 L vand. Blandes til en ensartet flydende konsistens.

### RENGØRING AF UNDERLAGET

- : Overfladerne afrenses grundigt med højtryksrensere evt. tilsat affedtningsmiddel. Synligt vand fjernes nemmest med vandstøvsuger.

### UNDERLAGETS-BESKAFFENHED

- : Underlaget skal være ensartet ru, for optimal vedhæftning. **Overfladen skal være fast.** Løs beton skal ophugges og fjernes. Overfladen skal være fugtig men der må ikke stå blank vand på overfladen.

### PRIMING OG EVT. REPERATIONER

- : Flydemørtel Contop S-105-2 blandes med vand ( max. tilsætning ) og kastes ud i et passende, tyndt lag.

Eventuelle reparationer i betonooverfladen kan med fordel repareres med Flydemørtel Contop S-105-2 tilsat granit ( 2 4 mm ). Blandingsforholdet er 1 : 1.

### UDLÆGNING

- : Flydemørtel Contop S-105-2 blandes med 3,20 3,50 L vand / 25 kg´s sæk. Flydemørtel Contop S-105-2 skal ligges vådt i vådt ( også ovenpå eventuelle reparationer ).  
Anbefalet lagtykkelse : 5 mm.

Flydemørtel Contop S-105-2 udlægges med lavindikator eller murske og derefter pigruller overfladen. Pigrullen´s funktion er at punktere luftbobler og gøre overfladen hel plan og tæt.

### v/ FARESTIER

- : Hvis der ønskes en lettere skridsikker overflade i farestien, kan der efter ca. 15-20 minutter igen pigruller i flydemørtlen. Herved skabes der punktformation i overfladen.

Hvis der ønskes en kraftigere skridsikker overflade, f.eks. ved soens forben, kan der i den ny pigrullede overflade ikastes / drysses kvartssand 0,3 0,6 mm, indtil overfladen virker tør.  
dagen efter kan overskydende kvartssand fejes væk og der kan pålægges 1 tyndt lag Ripobond Epoxy 4915, klar. ( lagerføres )

### TØRRETID

- : Flydemørtel Contop S-105-2 er gåtør efter 24 timer ved 20 C. Denne konstante temperatur opnås med varmekanon eller 10 kWh. Elblæser.



**YDERLIGERE INFORMATION:** Vi gør os umage for at give korrekte oplysninger om tekniske egenskaber og håndtering af vore produkter. Da vi imidlertid ikke har kontrol over, hvorledes produkterne blandes, udlægges samt under hvilke betingelser de hærder, kan vi ikke på nogen måde gøres ansvarlige for tab eller skade under anvendelsen af produkterne. Vi bærer kun ansvaret for produkternes kvalitet ved leveringen fra vort lager.