

TEGLON

Teglon

Teknisk datablad

Januar 2003

Beskrivelse:

Produktbeskrivelse: Mathys Teglon 1-komponent Urethan Gulvmaling er baseret på løsningsmiddelbaseret alkyd harpiks.

Anvendelse: Mathys Teglon Gulvmaling kan bl.a. anvendes på gennemtørre betongulve og -vægge. Til både ind- og udendørs brug. Påfør min. 2 lag Teglon Gulvmaling.

Egenskaber: Mathys Teglon Gulvmaling er meget slidresistent og resistent overfor smøreolie, benzin, kaustiskfrie rengøringsmidler og alkaliske rengøringsmidler, f.eks. brun sæbe. Mathys Teglon Gulvmaling har en fortrinlig vedhæftning på tidligere malede overflader.

Tekniske data:

Udseende: Blank.
Farver: Hvid, Grå, Lysegrå, Engelskrød, Okker, Mosgrøn, Sort, Sandgrå.
Emballagestørrelse: 1,0 - 4,0 - 20 ltr.
Tørstofindhold : Vægt% 55 - 58. Vol% 40 - 45 (ASTM, D1475).
Vægtfylde: 1,0 - 1,1 g/cm³ (ASTM, D1475, 20° C).
Lagtykkelse: ± 125 my i våd tilstand = ± 55 my i tør tilstand.

Tørretider:

Berøringstør: Efter 3 timer.
Genbehandling: Efter 24 timer.
Gennemhærdet: Efter 4 dage.
Flammepunkt: > 23° C. Ikke brændbar (efter DIN 53213).
Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr., afhængig af underlagets porøsitet.
MAL-kode: 2-1



Brugervejledning:

Arbejdsbetingelser: Temperatur min. 5° C / luftfugtighed max. 80%. **Sørg for god ventilation.**
Fortynding: Mineralsk terpentin.
Rulle/pensel: Ufortyndet eller fortyndet lidt med mineralsk terpentin.
Airless: Ufortyndet eller fortyndet lidt med Thinner 22, dyse 11 - 13.
Rensning af værktøj: Mineralsk terpentin.
Underlag: Fjern fedt, olie, støv, m.v. med et alkalisk rensmiddel eller en hedtvandsrenser. Betonoverfladen skal renses for slam, formolie og lignende ved sandblæsning eller afvaskning med et egnet produkt, f.eks. syre. På ikke porøse overflader anbefales påføring af et lag Mathys Noxyde primer fortyndet med 25% vand. På porøse overflader påfør et lag Mathys Teglon Gulvmaling fortyndet med ca. 10% mineralsk terpentin. Overfladen skal være ren og tør under påføringen og fri for opstigende fugt.
Anvisning: For at sikre homogenitet, skal malingen omhyggeligt omrøres før brug.
Sikkerhedsinformation: Læs arbejdshygiejnisk brugsanvisning på produktet samt informationer på etiketten.

TEGLON

Teglon
Teknisk datablad
Januar 2003

Supplerende oplysninger:

Transportkoder: ADR-klassificering: Ingen. ADR / UN-kode: 1263 p. 3372, Klasse 3.3.

Lagringsbestandighed: 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.

Ansvar: De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

